



产品牌号

ECT4305GA-1200

- ◆玻璃类型
- ◆浸润剂牌号
- ◆粗纱线密度 (Tex)

本品为无碱玻璃纤维直接纱，专为 UD-GMT 工艺量身打造，采用定制硅烷型浸润剂特殊处理。其与 PP 热塑性塑料相容性优异，能提升纤维集束性与分散性，经工艺加工后可显著增强复合材料的拉伸强度、弯曲模量及尺寸稳定性，兼具轻质、耐腐、可回收优势。

产品特点	技术指标			
<ul style="list-style-type: none">使用时静电小稳定的线密度良好的使用工艺性良好的机械性能	单丝直径[μm]	可燃物含量[%]	含水率[%]	抗拉强度[N/Tex]
	ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	ISO 3341
	16、17	0.35-0.65	≤0.10	≥0.30

规格型号 Specification			
产品牌号	玻璃类型	纤维直径[μm]	线密度Tex[g/km]
ER4305GA-1200	ECT	16、17	1200

包装与储存 Packaging & Storage

包装方式	卷重[kg]	每托数量[个]	托盘尺寸[mm]
托盘包装	18-24	48	1140*1140*960
		64	1140*1140*1200
		36	950*1280*960
		48	950*1280*1200

• 请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10-30℃，湿度控制在50-75%。托盘堆高不大于2层。

